

MH 418 POLİPROPİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETOPLN MH 418**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 230°C)	g/10d	4.0 - 6.0	ASTM D-1238
Kirlilik, 100 g	ad	Max. 10	TM-113
Balık Gözü	ad/g	Max. 11	TM-125

TİPİK DEĞERLER :**Gerilme Dayanımı**

- Akma Noktasında	kg/cm ²	350	ASTM D-638
- Kopma Noktasında	kg/cm ²	430	ASTM D-638

Renk B 10 D 65 - 1.8 Hunter Lab. CQ**ÜRÜN ŞEKLİ** : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde.**KULLANIM SAHALARI** : İplik, örgü çuval, halat, ambalaj şeridi vs.**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.17-BF-00015**NOT** : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 21.02.2007 tarih ve 35-00186-0006-7 sayılı "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.