

S 27/R 63 POLİVİNİLKORÜR ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETVİNİL S 27/R 63**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Viskozite Sayısı (Sikloheksanon 25°C)	cm ³ /g	100.0 -112.0	TS EN ISO 1628-2
K sayısı (Sikloheksanon 25°C)	-	63 - 67	TS EN ISO 1628-2
Yığın Yoğunluğu	g/cm ³	0.54 - 0.62	TS 448 EN ISO 60
Tane Boyut Dağılımı:			
> 0.250 mm	% wt	Max. 8	ISO 13320
> 0.063 mm	% wt	Min. 90	ISO 13320
Uçucu Madde	% wt	Max. 0.5	TS EN ISO 1269
Kirlilik	adet/9 dm ²	Max. 60	TS EN ISO 1265

ÜRÜN ŞEKLİ : Beyaz toz**AMBALAJ ŞEKLİ** : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg.lık big-bag'lerde.**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Kapalı ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.**KULLANIM SAHALARI** : Soğuk su boruları, pis su boruları, elektrik kablo boruları, sert (rigit) profil.**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.10-BF-TE001

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 21.02.2007 tarih ve 35-00214-00005-1 sayılı "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.